



TECHNICKÝ LIST

Použití: Tónovací pasty ALFACOLOR ANTIK jsou určeny pro tónování vodouředitelných speciálních antických dekorací např. ADEXROLL ANTIK ECOLOR ANTIK. ALFACOLOR ANTIK lze užit dobarvování vodouředitelných emailů, omítkovin, fasádních a malířských barev. Tónovací pasty ALFACOLOR ANTIK lze v interiérech užit přímo k nátěrům omítek, kovů (primárně ošetřených antikorozií barvou) a dřevěných povrchů ke zvýraznění některých prvků interiéru pro jeho celkovou estetickou dokonalost.

Schválení: Výrobek není stanoveným výrobkem dle zákona č.22/1997 Sb. v platném znění a nepodléhá povinnosti vydání prohlášení o shodě.

Složení: Anorganické nebo organické pigmenty dispergované ve vodě a glykolech za přídavku aditiv a akrylátové disperze.

Odstíny: Odstín příslušné pasty je uveden na etiketě.

Aplikace: Tónovací pasty se přidávají do vodouředitelných barev v množství doporučeném výrobcem. Dávkování a snášenlivost s barvami jiných výrobců musí být před aplikací odzkoušena nebo konzultována s výrobcem. Po nadávkování se barva ihned důkladně promíchá. Před aplikací je nutné pastu důkladně promíchat.

Ředění: Dodává se v aplikační konzistenci - **neředit!**

Údržba: Pomůcky po skončení práce omýt vodou.

Hygiena a bezpečnost práce: Výrobek není chemicky nebezpečným přípravkem ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Může však mít dráždivé účinky především na oko, méně na pokožku. Nelze vyloučit vznik alergie. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt ruce vodou a ošetřit reparačním krémem. Uchovávat mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.

První pomoc: Při náhodném požití vypláchnout ústa vodou a vypít asi 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc.

Při zasažení očí vymývat rozevřené oči 10 – 15 minut vodou, vyhledat lékařskou pomoc.

Při zasažení kůže sejmout kontaminovaný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem.

Požárně technická charakteristika: Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 650201.

Skladování: Skladovat lze v původních neotevřených obalech při teplotách 5 až +30°C. maximální skladovatelnost 2 4 měsíců.

VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT.

Přeprava: Přepravovat pouze při teplotách od +5°C do +35°C.