



## TECHNICKÝ LIST

**Použití:** Akrylátová barva ECOLOR FLEX SCH 26 je vodou ředitelná akrylátová fasádní barva pro finální povrchovou úpravu zateplovacích systémů z dílců, kde je potřeba styčná místa překrýt pružným nátěrem a pro povrchovou úpravu lehčených stavebních a umělých hmot. Zajišťuje ochranu a barevné sjednocení podkladu, je paropropustná a hydrofobní.

**Schválení:** Výrobek splňuje požadavky zákona č.22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě.

**Složení:** Směs pigmentů a plniv dispergovaných v akrylátové disperzi s přísadou aditiv.

**Odstín:** Vyrábí se jako základní barvy (A, B, C) určené pro tónování na tónovacích strojích. Báze „A“ je bílá. Odstíny podle firemního vzorkovníku se připravují u obchodních partnerů.

<b>Parametry nátěrové hmoty :</b> obsah netěkavých složek	min. 60 %,
měrná hmotnost	1400 kg/ m <sup>3</sup> .
<b>Parametry zaschlého nátěru :</b> vodotěsnost	max. 0,01l/m <sup>2</sup> ,
difúzní odpor	max. 0,3 m,
přídržnost k betonu	min. 0,80 MPa.

**Příprava povrchu:** Povrch musí být soudržný, čistý, bez biologického napadení a obsahu solí. Všechny savé podklady napustit penetrateorem PENEKO SCH 02.

**Podmínky nátěru :** ECOLOR FLEX SCH 26 se nanáší ve dvou vrstvách, druhý nátěr se provádí po úplném zaschnutí předchozí vrstvy. Časový interval mezi nátěry je závislý na klimatických podmínkách, doba schnutí 1-2 hodiny, při teplotě 23°C a relativní vlhkosti vzduchu 65 % je nátěr proschlý do 24 hodin. **Aplikační rozmezí teplot pro nanášení je 5 – 30°C. Při aplikaci chránit natírané plochy před slunečním svitem a do zaschnutí před deštěm!**

**Způsob nanášení :** Válečkem, štětkou, stříkáním.

**Spotřeba:** 0,25 až 0,4 kg/m<sup>2</sup> – podle typu podkladu.

**Ředění:** Barva má viskozitu seřízenou pro práci válečkem - v případě potřeby možno ředit max. 10 % penetrátorem PENEKO SCH 02 nebo vodou popř. jejich směsí

**Údržba:** Všechny pomůcky po práci omýt vodou a při pracovních přestávkách chránit proti zaschnutí.

**Hygiena a bezpečnost práce:** Výrobek není chemicky nebezpečným přípravkem ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb ve znění pozdějších předpisů. Může však mít dráždivé účinky především na oči, méně na pokožku. Nelze vyloučit vznik alergie. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt ruce vodou a ošetřit reparačním krémem. Uchovávat mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.

**První pomoc:** Při náhodném požití vypláchnout ústa vodou a vypít asi 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení očí vymývat rozevřené oči 10 – 15 minut vodou, vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení kůže sejmout kontaminovaný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem.

**Požárně technická charakteristika:** Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 650201.

**Životnost: 15 - 20 let - podle míry znečištění prostředí.**

**Skladování:** Skladovat lze v původních neotevřených obalech během 1.-12. měsíce od data výroby při teplotě 5-30°C. Během 13.-24.měsíce od data výroby při teplotách 5-10°C. Maximální skladovatelnost 24 měsíců. **VÝROBEK NESMÍ ZMRZnout.**

**Přeprava:** Přepravovat pouze při teplotách od +5°C do +35°C.

**Balení:** 14 kg.