



TECHNICKÝ LIST

Použití: Akrylátová barva ECOLOR GROB je určena jako základní nátěr pro vyrovnání a překrytí drobných **ustálených** vad povrchu omítek, betonových panelů apod. **Pozor na vady plynosilikátových, porothermových a jiných konstrukcí, kde jsou na povrchu viditelné spoje tvárnic – ve většině případů se nejedná se o ustálené vady.** Po aplikaci mají ošetřené povrchy stejnou měrnou savost a vzhledově vyrovnaný povrch, což je důležité při aplikaci fasádních barev po opravách. Protože nestejná savost podkladu a jeho různá povrchová struktura mohou být příčinou vzniku tmavších a světlejších míst po nátěru fasádní barvou.

Nejdůležitější vlastností této barvy je schopnost překrýt ustálené vlasové trhliny do šířky až 0,6 mm. Případné nejasnosti konzultujte s Vaším prodejcem nebo technikem výrobce.

Schválení: Výrobek splňuje požadavky zákona č.22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě.

Složení: Směs pigmentů a plniv dispergovaných v akrylátové disperzi s přísadou aditiv.

Odstín: Vyrábí se v bílém nenormalizovaném odstínu.

Parametry nátěrové hmoty:

obsah netěkavých složek	min. 63 % ,
měrná hmotnost	1500 kg/ m ³ .

Parametry zaschlého nátěru:

vodotěsnost	max. 0,2 l/m ² ,
difúzní odpor	max. 0,3 m,
přídržnost k betonu	min. 0,80 MPa.

Příprava podkladu: : Povrch musí být soudržný, nemastný, čistý, bez biologického napadení a obsahu solí. Všechny nepřílnavé části odstranit, omýt tlakovou vodou s přidávkem saponátu. Trhliny přesahující šíři 0,6 mm vyspravit některou ze správkových malt. Všechny savé podklady nutno penetrovat penetrátorem PENEKO SCH 02.

Aplikace: ECOLOR GROB se nanáší v jedné až dvou vrstvách, druhý nátěr se provádí po úplném proschnutí předchozí vrstvy. Časový interval mezi nátěry je závislý na klimatických podmínkách. Nátěr je proschlý při teplotě 23°C a relativní vlhkosti vzduchu 65 % do 24 hodin.

Aplikační rozmezí teplot pro nanášení je 5 – 30°C. Při aplikaci chránit natírané plochy před slunečním svitem a do zaschnutí před deštěm!

Způsob nanášení : Štětíkem (pro vpravení barvy do trhlin a prasklin), válečkem. Při celoplošném přetírání doporučujeme použít moltoprénový váleček nebo váleček s krátkým vlasem do 12 mm.

Spotřeba: 0,3 až 0,6 kg/m² – podle typu podkladu.

Ředění: Barva má viskozitu seřízenou pro práci válečkem - v případě potřeby možno ředit max. 10 % penetrátorem PENEKO SCH 02 nebo vodou popř. jejich směsí

Údržba: Všechny pomůcky po práci omýt vodou a při pracovních přestávkách chránit proti zaschnutí.

Hygiena a bezpečnost práce: Výrobek není chemicky nebezpečným přípravkem ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb ve znění pozdějších předpisů. Může však mít dráždivé účinky především na oči, méně na pokožku. Nelze vyloučit vznik alergie. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt ruce vodou a ošetřit reparačním krémem. Uchovávat mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.

První pomoc: Při náhodném požití vypláchnout ústa vodou a vypít asi 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení očí vymývat rozevřené oči 10 – 15 minut vodou, vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení kůže sejmout kontaminovaný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem.

Požárně technická charakteristika: Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 650201.

Skladování: Skladovat lze v původních neotevřených obalech během 1.-12. měsíce od data výroby při teplotě 5-30°C. Během 13.-24.měsíce od data výroby při teplotách 5-10°C. Maximální skladovatelnost 24 měsíců. **VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT.**

Přeprava: Přepravovat pouze při teplotách od +5°C do +35°C.

Balení: 7,5 a 17,5 kg.