



TECHNICKÝ LIST

Použití: Vodou ředitelná, snímatelná, otěruodolná malířská barva na vyzrálé omítky a betonové povrchy, aglomerované dřevěné materiály, sádkokarton a papírové povrchy je určena pro probarvování malířskými pastami. Pokud jsou k probarvování použity zdravotně nezávadné barevné koncentráty (pasty), je vhodná pro úpravu interiérů náročných na hygienu, jako školy, jídelny, zdravotnická zařízení apod. Nátěr může přijít do náhodného styku s potravinami, není však pro tento účel určen.

Výrobek EXIN FULL EX je variantou o stejných parametrech určenou pro stříkání.

Schválení: Výrobek splňuje požadavky zákona č.22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě.

Složení: Směs plniv dispergovaných ve vodné akrylátové disperzi s přísadou aditiv, neobsahuje těžké kovy !

Upozornění: Vzhledem k obsahu kaolinu ve výrobku EXIN FULL EX může při aplikaci stříkáním docházet k většímu opotřebení trysek a pístů stříkacích zařízení. Tento jev je vlastností výrobku, nikoliv jeho vadou a výrobce nebere za větší opotřebení stříkacích zařízení odpovědnost.

Odstín: Vyrábí se v nenormalizovaném bílém odstínu, možno barvit malířskými pastami.

Parametry barvy:	obsah netěkavých složek	min. 63 %,
	vzhled	bílá viskózní kapalina bez nečistot.
Parametry nátěru :	difúzní odpor	0,05 m
	vzhled	matný
	bělost	min. 92 %,
	přidržnost	0,3 MPa,
	kryvost	1.

Příprava podkladu: Podklad očistit, nesoudržné staré nátěry odstranit, na omítky nanášet až po jejich úplném vyzrání. Sádkokarton a nové omítky penetrovat pomocí penetrátoru PENECO SCH 02.

Aplikace: Barva EXIN FULL je seřízena pro práci s válečkem. Varianta EXIN FULL EX je určena pro stříkání. Nanáší se v jedné až dvou vrstvách, druhý nátěr se provádí po zaschnutí předchozí vrstvy. Při +20°C a 65% relativní vlhkosti vzduchu je nátěr po 1 hodině přetíratelný. Minimální teplota vzduchu a podkladů pro nanášení je + 5°C, maximální + 30°C.

Způsob nanášení : Válečkem, štětcem – EXIN FULL, stříkáním – EXIN FULL EX.

Spotřeba barvy: Cca 0,12-0,3 kg/m² při dvou nátěrech podle stavu podkladu tzn. cca 1 kg na 8 -12m² v jedné vrstvě (EXIN FULL EX 0,1-0,2 kg/ m²).

Ředění: Barva je seřízena pro nanášení válečkem – EXIN FULL nebo stříkáním – EXIN FULL EX, jinak dle potřeby vodou max. do 10 %. Pro zvýšení odolnosti nátěru proti otěru (při savých podkladech) je vhodné použít k ředění PENECO SCH 02 max. do 10%. Pro závěrečnou vrstvu u obarveného výrobku neředit.

Údržba: Všechny pomůcky okamžitě po skončení práce omýt vodou.

Hygiena a bezpečnost práce: Výrobek není chemicky nebezpečným přípravkem ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Může však mít dráždivé účinky především na oči, méně na pokožku. Nelze vyloučit vznik alergie. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt ruce vodou a ošetřit reparačním krémem. Uchovávat mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.

První pomoc: Při náhodném požití vypláchnout ústa vodou a vypít asi 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení očí vymývat rozevřené oči 10 – 15 minut vodou, vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení kůže sejmout kontaminovaný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem.

Požárně technická charakteristika: Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 650201.

Skladování: Skladovat lze v původních neotevřených obalech během 1.-12. měsíce od data výroby při teplotě 5-30°C. Během 13.-24. měsíce od data výroby při teplotách 5-10°C. Maximální skladovatelnost 24 měsíců. **VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUIT.**

Přeprava: Přepravovat pouze při teplotách od +5°C do +35°C.

Balení: 4; 7,5; 15; 30 a 45 kg.