



TECHNICKÝ LIST

Použití: je určen k nátěrům lehce zatěžovaných betonových podlah a pohledových betonových ploch v exteriérech a interiérech. Je účinnou ochranou betonů proti jejich **karbonizaci vzdušným CO₂** a proti pronikání srážkové vody.

Nehodí se: na nesoudržný a rozrušený podklad a na gletované betony.

Schválení: Výrobek splňuje požadavky zákona č.22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě.

Složení: směs pigmentů a plniv dispergovaných v akrylátové disperzi s přísadou aditiv, hydrofobního a biocidního prostředku – neobsahuje formaldehyd ani těžké kovy.

Odstín: vyrábí se v nenormalizovaném bílém odstínu.

Parametry barvy:	obsah netěkavých složek	min. 63 %,
	měrná hmotnost	1360 kg/m ³ .
Parametry nátěru :	vzhled	matný

Příprava podkladu: betonové povrchy musí být vyztřelé, čisté, zbavené prachu, mastnot a nečistot. Všechny nepřilnavé části odstranit škrábáním, kartáčováním, broušením až na soudržný podklad. Omýt tlakovou vodou s přídavkem saponátu, po omýtu opláchnout a nechat zaschnout. Podklad napustit penetrací PENECO EXTRA. Doba zaschnutí penetrace je uvedena na etiketě.

Podmínky nátěru: nanáší se ve třech vrstvách, druhý a třetí nátěr se provádí po úplném zaschnutí předchozí vrstvy. Časový interval mezi nátěry je 2 - 4 hodiny v závislosti na klimatických podmínkách. Při teplotě +23°C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu je nátěr proschlý do 24 hodin. Aplikovat v rozmezí teplot 5 až 30°C.

Způsob nanášení: Štětcem, válečkem nebo stříkáním.

Spotřeba barvy: cca 0,5 kg/m².

Ředění: barva má seřízenou viskozitu pro práci válečkem - v případě potřeby možno ředit max. 10 % penetrací PENECO SCH 02.0010 nebo vodou popř. jejich směsí. K ředění nepoužívat PENECO EXTRA SCH 02.0011!

Údržba: všechny pomůcky po skončení práce omýt vodou.

Hygiena a bezpečnost práce: výrobek není chemicky nebezpečným přípravkem ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Může však mít dráždivé účinky především na oči, méně na pokožku. Nelze vyloučit vznik alergie. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt ruce vodou a ošetřit reparačním krémem. Uchovávat mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.

První pomoc: při náhodném požití vypláchnout ústa vodou a vypít asi 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení očí vymývat rozevřené oči 10 – 15 minut vodou, vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení kůže sejmout kontaminovaný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem.

Požárně technická charakteristika: výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 650201.

Skladování: skladovat lze v původních neotevřených obalech během 1.-12. měsíce od data výroby při teplotě 5-30°C. Během 13.-24. měsíce od data výroby při teplotách 5-10°C. Maximální skladovatelnost 24 měsíců. **VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUIT.**

Přeprava: přepravovat pouze při teplotách od +5°C do +35°C.

Balení: 4; 14 kg.